

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
15. September 2005 (15.09.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/085751 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **G01B 11/06**

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/014560

(22) Internationales Anmeldedatum:
22. Dezember 2004 (22.12.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2004 010 311.9 3. März 2004 (03.03.2004) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **ISRA GLASS VISION GMBH** [DE/DE];
Elbestrasse 10, 45768 Marl (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **PINGEL, Ulrich**

[DE/DE]; Venusweg 13, 45770 Marl (DE). **LEUTE, Stefan** [DE/DE]; Castroper Hellweg 387, 44805 Bochum (DE). **WEIGT, Paul** [DE/DE]; Holzstrasse 58a, 44869 Bochum (DE).


(74) **Anwalt: KEIL & SCHAAFHAUSEN**; Cronstettenstrasse 66, 60322 Frankfurt am Main (DE).

(81) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: DEVICE AND METHOD FOR MEASURING THE THICKNESS OF A TRANSPARENT SAMPLE

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR MESSUNG DER DICKE EINER TRANSPARENTEN PROBE



(57) **Abstract:** The invention relates to device for measuring the thickness of a transparent sample (2), particularly a glass strip or a glass pane, involving the use of: a first light beam (L1), particularly a first laser beam, which strikes upon the front surface (8) of the sample (2) at a first angle of incidence (α_1); a second light beam (L2), particularly a second laser beam, which strikes upon the front surface (8) of the sample (2) at a second angle of incidence (α_2), the first angle of incidence (α_1) and the second angle of incidence (α_2) being different, and; at least one detector (11, 12) for detecting the light beams (L1', L1'', L2', L2'') of the first and second incident light beams (L1, L2) reflected by the sample, and for determining the position thereof. In order to also be able to carry out a correction for curvature, at least one incident light beam (L3), which is essentially parallel to the first or second light beam (L1, L2), is oriented toward the front surface (8) of the sample (2), and at least one detector (11) is provided for detecting a light beam (L3') of the parallel light beam (L3) reflected by the sample (2) and for determining the position thereof. The invention also relates to a corresponding method.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/085751 A1



(84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) **Zusammenfassung:** Es wird eine Vorrichtung zur Messung der Dicke einer transparenten Probe (2), insbesondere eines Glasbands oder einer Glasscheibe beschrieben, mit einem unter einem ersten Einfallswinkel (α_1) schräg auf die vordere Oberfläche (8) der Probe (2) einfallenden ersten Lichtstrahl (L1), insbesondere einem ersten Laserstrahl, mit einem unter einem zweiten Einfallswinkel (α_2) schräg auf die vordere Oberfläche (8) der Probe (2) einfallenden zweiten Lichtstrahl (L2), insbesondere einem zweiten Laserstrahl, wobei der erste Einfallswinkel (α_1) und der zweite Einfallswinkel (α_2) verschieden sind, und mit mindestens einem Detektor (11, 12) zum Erfassen der von der Probe (2) reflektierten Lichtstrahlen (L1', L1'', L2', L2'') der ersten und zweiten einfallenden Lichtstrahlen (L1, L2) und zum Feststellen deren Position. Um auch eine Krümmungskorrektur durchführen zu können, sind mindestens ein einfallender, zu dem ersten oder zweiten Lichtstrahl (L1, L2) im Wesentlichen paralleler Lichtstrahl (L3) auf die vordere Oberfläche (8) der Probe (2) gerichtet und mindestens ein Detektor (11) zum Erfassen eines von der Probe (2) reflektierten Lichtstrahls (L3') des parallelen Lichtstrahls (L3) und zum Feststellen dessen Position vorgesehen. Ferner wird ein entsprechendes Verfahren beschrieben.

- 1 -

Vorrichtung und Verfahren zur Messung der Dicke einer transparenten Probe

5 Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Messung der Dicke einer transparenten Probe, insbesondere eines Glasbands oder einer Glasscheibe, welche vorzugsweise glatte Oberflächen aufweist, mit einem unter einem ersten Einfallswinkel schräg auf die vordere Oberfläche der Probe einfallenden ersten Lichtstrahl, insbesondere einem ersten Laserstrahl, mit einem unter einem
10 zweiten Einfallswinkel schräg auf die vordere Oberfläche der Probe einfallenden zweiten Lichtstrahl, insbesondere einem zweiten Laserstrahl, wobei der erste Einfallswinkel und der zweite Einfallswinkel verschieden sind, und mit mindestens einem Detektor zum Erfassen der von der Probe reflektierten Lichtstrahlen der ersten und zweiten einfallenden Lichtstrahlen und zum Feststellen deren
15 Position. Die Erfindung bezieht sich ferner auf ein entsprechendes Verfahren zur Dickenmessung, das vorzugsweise mit der Vorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung durchgeführt werden kann.

20 Glasdicken bei der Herstellung von Glasscheiben, Glasbändern oder dgl. sind genormt. Diese Normdicken sind mit bei der Herstellung einzuhaltenden Toleranzen versehen. Wenn man durch ständige Vermessung der Dicke und durch einen stabilen Prozess an der unteren Toleranzgrenze fertigen kann, lassen sich in der Massenproduktion erhebliche Glasmengen einsparen. Ferner kann die Ausbeute guten Glases erhöht werden, wenn man die Breite des verkaufsfähigen Glases innerhalb der vorgegebenen Maschinenbreite aufgrund einer
25 guten Kontrollmöglichkeit vergrößern kann. Auch bei Dickenumstellungen auf einer Floatglasanlage lassen sich bei einer kontinuierlichen Möglichkeit zur Messung die Zeiten beim Übergang von einer Dicke zur anderen minimieren, was ebenfalls die Ausbeute verkaufsfähigen Glases erhöht.

- 2 -

Für die Überwachung der Glas- bzw. Materialdicke von transparenten Materialien sind Vorrichtungen für die berührungslose automatische Messung der Dicke transparenter Materialien bekannt, bei denen Laserstrahlen unter einem bestimmten Winkel auf die zu vermessende Oberfläche projiziert werden. Der Laserstrahl wird an der Vorderseite des Messobjekts teilweise reflektiert. Ein weiterer Teil des Strahls wird in das Material hineingebrochen, an der Rückseite reflektiert und an der Vorderseite nochmals gebrochen, so dass beide Lichtstrahlen von dem Messobjekt zurückreflektiert werden. Der Abstand der beiden Reflexe ist ein Maß für die Dicke des Messobjekts und wird entsprechend ausgewertet.

Um auch bei nichtparallelen Oberflächen des Messobjekts und trotz Verkipfung zwischen Messobjekt und Messvorrichtung zuverlässige Messwerte zu erhalten, wird in der DE 41 43 186 A1 eine Vorrichtung mit je zwei Laserlichtquellen, zwei Strahlteilern sowie zwei Zeilensensoren vorgeschlagen, die symmetrisch in der Weise an einem Umlenkprisma angeordnet sind, dass die Strahlen aus den Laserlichtquellen in wechselnden Richtungen auf das Messobjekt geführt werden und die Reflexe von dessen Vorder- und Rückseite wiederum durch das Umlenkprisma und die Strahlteiler hindurch auf die Zeilensensoren fallen. Hierbei besteht der Nachteil, dass der Strahlengang vergleichsweise kompliziert ist und eine Vielzahl optischer Elemente notwendig sind. Zudem ist es nicht möglich, eine Krümmung der Materialprobe zu erkennen und zu korrigieren, so dass die Messergebnisse mit einer erheblichen Messungenauigkeit behaftet sind.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Möglichkeit zur Dickenmessung vorzuschlagen, die einfach realisierbar ist und die Dicke sehr genau ermitteln kann.

Diese Aufgabe wird bei einer Vorrichtung der eingangs genannten Art im Wesentlichen dadurch gelöst, dass mindestens ein einfallender, zu dem ersten oder zweiten Lichtstrahl im Wesentlichen paralleler Lichtstrahl auf die vordere

Oberfläche der Probe gerichtet ist und dass mindestens ein Detektor zum Erfassen eines von der Probe reflektierten Lichtstrahls des parallelen Lichtstrahls und zum Feststellen dessen Position vorgesehen ist. Durch das Installieren eines weiteren Laserstrahl parallel zu dem von links oder rechts einfallenden ersten oder zweiten Laserstrahl und die Reflexion dieser parallelen Strahlen bspw. an der vorderen Oberfläche der Probe kann ein möglicher Krümmungsradius der Probe in dem untersuchten Oberflächenabschnitt bestimmt werden. Dazu misst man den Abstand dieser beiden reflektierten Strahlen in einer bekannten Entfernung zum Glas. Aus der Kenntnis des Krümmungsradius kann dann eine Korrektur für die zu ermittelnde Dicke der Probe abgeleitet werden. Aufgrund dieser Anordnung mit drei einfallenden Strahlen können auf einfache Weise eine Neigungskorrektur, eine Keilwinkelkorrektur und eine Krümmungskorrektur durchgeführt werden, so dass der Dickensensor entsprechend der erfindungsgemäßen Vorrichtung bei einem vergleichsweise einfachen und kompakten Aufbau eine hohe Präzision bei der ermittelten Dicke liefert.

Da der dritte, parallel einfallende Lichtstrahl nur für die Krümmungskorrektur benötigt wird, kann erfindungsgemäß vorgesehen sein, dass der dritte Lichtstrahl abschaltbar ausgebildet ist, um Störeinflüsse bei Messungen zu vermeiden, bei denen der dritte Lichtstrahl nicht benötigt wird. Dies betrifft insbesondere die Neigungs- und die Keilwinkelkorrektur.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung liegen die einfallenden Lichtstrahlen und/oder die reflektierten Lichtstrahlen in einer gemeinsamen Strahlebene. Dann sind die Interpretation der Messergebnisse und die Realisierung des Aufbaus besonders einfach.

Um insbesondere auch in der Glasproduktion bei der Überwachung der laufenden Produktion von Glasbändern und Glasscheiben eingesetzt werden zu können, ist es erfindungsgemäß möglich, die Vorrichtung und die transparente

- 4 -

Probe relativ zueinander zu bewegen. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Produktionsprozesses. Dazu sind der Vorrichtung zugeordnete Führungsmittel vorgesehen, mit der die Probe, bspw. die Glasscheibe oder das Glasband, an der Vorrichtung vorbeiführbar sind. Die Führungsmittel dienen auch der Ausrichtung der transparenten Probe vor der Vorrichtung zur Messung ihrer Dicke, so dass die Probe in definierter Ausrichtung vor dem Dickensensor angeordnet werden kann. Dies dient insbesondere der Ausrichtung der Oberfläche der Probe relativ zu dem optischen System der Vorrichtung, insbesondere deren Messkopf.

Da die optischen Fehler in der Regel quer zur Zieh- bzw. Bewegungsrichtung des Glases größer sind als die optischen Störungen in Ziehrichtung, ist zum Auffinden dieser Fehler besonders vorteilhaft, wenn die relative Bewegungsrichtung, bei einem ortsfesten Dickensensor insbesondere die Zieh- bzw. Bewegungsrichtung der Probe, in der gemeinsamen Strahlebene der einfallenden Lichtstrahlen und/oder der reflektierten Lichtstrahlen liegt, vorteilhafter Weise senkrecht zur Probennormalen. Natürlich ist die Erfindung aber auch anwendbar, wenn die relative Bewegungsrichtung nicht in der gemeinsamen Strahlebene, sondern quer dazu angeordnet ist.

Um einen für die Interpretation der Messergebnisse vorteilhaften symmetrischen Aufbau des Dickensensors zu erreichen, können der erste Einfallswinkel und der zweite Einfallswinkel in der durch den ersten und den zweiten Lichtstrahl aufgespannten Strahlebene auf verschiedenen Seiten bezogen auf die Probennormale im Einfallsbereich liegen. Falls die Probennormale bei einer nicht waagrecht Anordnung des Dickensensors vor der Probe nicht in der gemeinsamen Strahlebene liegt, dient die Projektion der Probennormalen in die Strahlebene als Referenz. Insbesondere ist es vorteilhaft, wenn die auf beiden Seiten der Probennormale liegenden Einfallswinkel betragsmäßig gleich sind. Sie liegen bspw. in der Größenordnung von 45°.

Zum Erfassen der reflektierten Lichtstrahlen können erfindungsgemäß zwei Detektoren beabstandet voneinander vorzugsweise senkrecht zu der Oberfläche der Probe angeordnet sein, wobei ihre Sensorflächen vorzugsweise einander zugewandt sind. Bei einer solchen Sensoranordnung können normalerweise alle von den einfallenden Lichtstrahlen an der Probe reflektierten Lichtstrahlen in den beiden Detektoren orts aufgelöst nachgewiesen werden. Als Detektoren kommen CCD-Chips, Zeilenkameras oder sonstige ortsauflösende Detektoren in Frage.

Es bietet sich erfindungsgemäß an, dass der Einfallsbereich der einfallenden ersten, zweiten und dritten Lichtstrahlen auf die Probe kleiner ist als der Abstand der beiden einander gegenüberliegenden Detektoren, welche vorzugsweise alle reflektierten Lichtstrahlen erfassen. Der durch die Auftreffpunkte sämtlicher einfallender Lichtstrahlen auf der vorderen Oberfläche der Probe definierte Einfallsbereich wird vorteilhafter Weise so gewählt, dass alle reflektierten Lichtstrahlen in den Detektoren nachgewiesen werden.

Um die Anzahl der benötigten Lichtquellen, insbesondere Laser, zu minimieren, können gemäß einer bevorzugten Ausführungsform zwei Strahlteiler zur Erzeugung der drei Lichtstrahlen aus einem Lichtstrahl vorgesehen sein. Dadurch wird der erfindungsgemäße Dickensensor in der Herstellung kostengünstiger. Zudem wird die Justage insgesamt einfacher, da die aus den Strahlteilern austretenden Strahlen in einem definierten Winkel austreten, so dass nach Justage des Ursprungslichtstrahls, der Strahlteilereinheit sowie von ggf. zwei Umlenkspiegeln, die den optischen Messkopf begrenzen, die Strahlführung des erfindungsgemäßen Systems einjustiert ist. Dabei können die Strahlteiler den ausgekoppelten Strahl in einem Winkel von 90° gegenüber dem durchtretenden Strahl ausgeben. Damit lassen sich durch zwei parallele Umlenkspiegel, welche senkrecht zur gedachten Oberflächennormale der Probe angeordnet sind, ein-

- 6 -

fach Einfallswinkel von 45° erzeugen. Einer der Strahlteiler zur Erzeugung des dritten Lichtstrahls kann dabei schaltbar ausgebildet sein, um den dritten Laserstrahl ein- und auszuschalten.

- 5 Um die Messergebnisse entsprechend auszuwerten, kann eine an den mindestens einen Detektor angeschlossene Auswerteeinrichtung zur Bestimmung der Dicke der Probe vorgesehen sein, wobei insbesondere eine Neigungskorrektur, eine Winkelkorrektur und/oder eine Krümmungskorrektur durchgeführt wird. In dieser Auswerteeinheit ist dann insbesondere das nachfolgend beschriebene, erfindungsgemäße Verfahren implementiert, das jedoch auch losgelöst von der
10 zuvor beschriebenen Vorrichtung angewendet werden kann.

- Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur Messung der Dicke einer transparenten, insbesondere mit glatten Oberflächen versehenen Probe, ist vorgesehen,
15 dass ein erster Lichtstrahl unter einem ersten Einfallswinkel schräg auf die vordere Oberfläche der Probe einfällt und die Positionen des an der vorderen Oberfläche reflektierten Lichtstrahls und des an der hinteren Oberfläche reflektierten Lichtstrahls bestimmt werden, dass ein zweiter Lichtstrahl unter einem zweiten, von dem ersten Einfallswinkel verschiedenen Einfallswinkel
20 schräg auf die vordere Oberfläche der Probe einfällt und die Positionen des an der vorderen Oberfläche reflektierten Lichtstrahls und des an der hinteren Oberfläche reflektierten Lichtstrahls bestimmt werden, wobei aus dem Abstand der an der vorderen Oberfläche und der hinteren Oberfläche reflektierten Lichtstrahlen des ersten Lichtstrahls und/oder des zweiten Lichtstrahls die Dicke
25 der transparenten Probe ermittelt wird und wobei durch Vergleich der Positionen zumindest eines Teils der reflektierten Lichtstrahlen eine Neigungs- und/oder Keilwinkelkorrektur durchgeführt wird.

- Um zusätzlich auch noch eine mögliche Krümmung der Probe zu erkennen, ist
30 vorgesehen, dass mindestens ein dritter Lichtstrahl in einem bekannten Abstand

– 7 –

im Wesentlichen, d.h. innerhalb einer möglichen Justagegenauigkeit, parallel zu dem ersten oder zweiten Lichtstrahl schräg auf die vordere Oberfläche einfällt und durch Bestimmung der Positionen der jeweils an der vorderen Oberfläche bzw. an der hinteren Oberfläche reflektierten Lichtstrahlen dieser parallelen
5 Lichtstrahlen eine Krümmungskorrektur durchgeführt wird.

Vorzugsweise fallen der erste Lichtstrahl und der zweite Lichtstrahl in der durch sie aufgespannten Strahlebene bezogen auf die Probennormale im Einfallsbereich von unterschiedlichen Seiten auf die vordere Oberfläche der Probe ein.
10 Der Einfallsbereich ist dabei der Bereich, in dem die einfallenden Lichtstrahlen auf die Probe auftreffen. Diese liegen in einer vorteilhaften Ausgestaltung zwar nahe beieinander, um die Gesamtgröße des Messkopfes möglichst klein zu halten, treffen jedoch zumindest leicht versetzt auf der Oberfläche auf, um ein Vermischen der verschiedenen Strahlengänge zu vermeiden, welche einen
15 höheren Aufwand bei der Mess- und Auswerteelektronik erfordern würde. Probe und Dickensensor sind bei der Anwendung des Verfahrens vorzugsweise so ausgerichtet, dass die Probennormale in der gemeinsamen Strahlebene der ersten und zweiten sowie ggf. auch dritten einfallenden und reflektierten Strahlen liegt.

20

Um eine hohe Symmetrie in dem System zu erreichen, welche die Interpretation der Messergebnisse erleichtert, können der erste und der zweite Einfallswinkel betragsmäßig gleich sein, vorzugsweise etwa 45° betragen.

25 Zur Neigungs- und/oder Keilwinkelkorrektur wird erfindungsgemäß aus der Position der vorzugsweise an der vorderen Oberfläche reflektierten Lichtstrahlen jeweils beim Auftreffen auf den Detektor der Abstand zu der Probe ermittelt, wobei bei einander nicht entsprechendem Abstand eine Keilwinkel- und/oder eine Neigungskorrektur vorgenommen wird. Bei dem Vergleich der Abstände zu

den Proben kann ein unterschiedlicher Strahlengang, bspw. durch betragsmäßig verschiedene Einfallswinkel, berücksichtigt werden.

5 Aus einem nicht entsprechenden Abstand der reflektierten Lichtstrahlen des ersten und des zweiten Lichtstrahls kann dann erfindungsgemäß ein Keil- bzw. Neigungswinkel ermittelt werden, mit dem eine Korrektur des zuvor ermittelten Dickenwertes vorgenommen wird.

10 Erfindungsgemäß kann zur Feststellung einer Krümmung der Abstand zwischen den reflektierten Lichtstrahlen des dritten Lichtstrahls und des dazu im Wesentlichen parallelen ersten oder zweiten Lichtstrahls bestimmt und eine Krümmungskorrektur durchgeführt werden. Dazu wird vorteilhafter Weise aus dem Abstand zwischen den reflektierten Lichtstrahlen des dritten Lichtstrahls und des dazu im Wesentlichen parallelen ersten oder zweiten Lichtstrahls der Krümmungswinkel und/oder -radius ermittelt. Damit wird dann der zuvor ermittelte und durch die Neigungs- bzw. Keilwinkelkorrektur bereits korrigierte Dickenwert
15 weiter korrigiert.

20 Ferner ist es erfindungsgemäß möglich, über die Beziehung $D=2/R$ die Brechkraft D aus dem Krümmungsradius R zu bestimmen.

Weitere Vorteile, Merkmale und Anwendungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung ergeben sich auch aus der nachfolgenden Beschreibung eines Ausführungsbeispiels und der Zeichnung. Dabei sind alle beschriebenen und/oder
25 bildlich dargestellten Merkmale Teil der vorliegenden Erfindung, unabhängig von ihrer Zusammenfassung in den Ansprüchen oder deren Rückbezügen.

Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Draufsicht auf eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Messung der Dicke einer transparenten Probe;

Fig. 2 schematisch einen Überblick über den Strahlengang für eine Dickenbestimmung;

Fig. 3 schematisch einen Überblick über den Strahlengang für eine Neigungskorrektur;

Fig. 4 schematisch einen Überblick über den Strahlengang für eine Keilwinkelkorrektur;

Fig. 5 schematisch einen Überblick über den Strahlengang für eine Krümmungskorrektur und

Fig. 6 schematisch einen Überblick über den Strahlengang für eine Dickenbestimmung bei einer gekrümmten Probe.

In Fig. 1 ist schematisch ein Dickensensor 1 dargestellt, der eine Vorrichtung zur Messung der Dicke einer transparenten Probe mit vorzugsweise glatten Oberflächen darstellt. Bei der Probe handelt es sich um ein Glasband 2 bzw. eine Glasscheibe.

Der Dickensensor 1 weist einen nicht dargestellten Laser auf, der einen gebündelten parallelen Licht- bzw. Laserstrahl L erzeugt, der durch zwei hintereinander angeordnete Strahlteiler 3, 4 verläuft. In den Strahlteilern 3, 4 wird der Laserstrahl L in insgesamt drei Laserstrahlen L1, L2, L3 aufgeteilt. Der erste Laserstrahl L1 tritt in Richtung des Laserstrahls L durch beide Strahlteiler 3, 4 hindurch, trifft unter einem Winkel von etwa 45° auf einen ersten Spiegel 5 und wird dort reflektiert. Der zweite Laserstrahl L2 wird in dem zweiten Strahlteiler 4

– 10 –

unter einem Winkel von etwa 90° aus dem Laserstrahl L ausgekoppelt, trifft unter einem Winkel von etwa 45° auf einen zweiten Spiegel 6 und wird dort reflektiert. Die beiden Spiegel 5, 6 begrenzen den den Messkopf bildenden optischen Strahlenraum des Dickensensors 1 und sind parallel zueinander auf gegenüberliegenden Seiten der Strahlteiler 3, 4 mit einander zugewandten Spiegelflächen angeordnet. Dabei sind die Spiegel 5, 6 senkrecht zu der Oberfläche des Glasbandes 2 angeordnet. Dadurch wird eine im Wesentlichen spiegelsymmetrische Anordnung des Dickensensors 1 im Hinblick auf die Laserstrahlen L1 und L2 erreicht. Die Erfindung ist jedoch nicht auf diese vorteilhafte Anordnung beschränkt.

Die von den Spiegeln 5, 6 umgelenkten Laserstrahlen L1 und L2 fallen durch eine vordere, dem Glasband 2 zugewandte Öffnung 7 des Dickensensors 1 unter Einfallswinkeln α_1 bzw. α_2 von jeweils 45° auf die vordere Oberfläche 8 des Glasbandes 2, wobei die Einfallswinkel α_1 bzw. α_2 bezogen auf eine Probenormale 9 im Einfallsbereich 10 der Strahlen L1 und L2 unterschiedliche Vorzeichen aufweisen, so dass die Strahlen L1 und L2 bei betragsmäßig gleichem Einfallswinkel α_1 bzw. α_2 aus unterschiedlichen Richtungen, nämlich von links und rechts, auf die vordere Oberfläche 8 des Glasbandes 2 einfallen.

Dort werden die einfallenden Strahlen L1 und L2 teilweise reflektiert und fallen als reflektierte Laserstrahlen L1', L2' auf entsprechend angeordnete Detektoren 11, 12. Ein anderer Teil der einfallenden Lichtstrahlen L1 und L2 wird in das Glasband 2 hinein gebrochen, an der hinteren Oberfläche 13 reflektiert und tritt nach einer nochmaligen Brechung an der vorderen Oberfläche 8 aus dem Glasband 2 aus. Diese weiteren, an der hinteren Oberfläche 13 reflektierten Laserstrahlen L1'' und L2'' verlaufen im Wesentlichen parallel zu den an der vorderen Oberfläche reflektierten Lichtstrahlen L1' und L2' und fallen auch auf die Detektoren 11, 12.

- 11 -

Dazu sind die Detektoren 11, 12 jeweils parallel vor einem Spiegel 5, 6 angeordnet und weisen einander zugewandte Sensorflächen auf, die im Wesentlichen senkrecht zur Oberfläche 8 des Glasbandes 2 ausgerichtet sind. Die Detektoren 11 bzw. 12 sind so angeordnet, dass sie jeweils beide reflektierten Laserstrahlen L1' und L1" bzw. L2' und L2" des ersten bzw. zweiten einfallenden Laserstrahls L1 bzw. L2 auffangen und deren Position bestimmen können. Die Detektoren 11, 12 weisen positionsauflösende Sensoren auf, mit denen die Position eines auf sie einfallenden Lichtstrahles genau bestimmt werden kann. Dafür eignen sich CCD-Chips, Zeilenkameras oder dgl. Sensoren.

In dem dem Strahlteiler 4 vorgeschalteten Strahlteiler 3 wird ein zu dem zweiten einfallenden Laserstrahl L2 paralleler einfallender Laserstrahl L3 erzeugt, der wie der Laserstrahl L2 an dem Spiegel 6 umgelenkt wird und zu dem Laserstrahl L2 in einem Abstand s im Rahmen der Montagegenauigkeit parallel verläuft. Im Einfallsbereich 10 trifft der dritte Laserstrahl L3 auf die vordere Oberfläche 8 des Glasbandes 2. Dabei ist der Einfallsbereich 10 durch den Bereich definiert, in dem die einfallenden Laserstrahlen L1, L2 und L3 auf der vorderen Oberfläche 8 auftreffen. Dieser Einfallsbereich 10 ist kleiner als der Abstand der beiden gegenüberliegenden Detektoren 11, 12 und erstreckt sich etwa über die Hälfte ihres Abstands. Die Anordnung der Laserstrahlen L1, L2, L3 und der Detektoren 11, 12 ist so gewählt, dass die reflektierten Strahlen L2', L2" und L3' der zweiten und dritten einfallenden Strahlen L2 und L3 auf die Sensorfläche des Detektors 11 und die reflektierten Strahlen L1' und L1" des ersten einfallenden Strahles L1 auf die Sensorfläche des Detektors 12 fallen.

Aufgrund der bekannten Position der Detektoren 11, 12 in dem Dickensensor 1 und relativ zu dem Glasband 2 bzw. dessen optimaler Messposition ist es möglich, die genauen Positionen der reflektierten Laserstrahlen L1', L1", L2', L2" und L3' absolut, relativ zu der vorderen Oberfläche 8 des Glasbands 2 und/oder relativ zueinander zu bestimmen. Mit Hilfe dieser Informationen kann in einer

nicht dargestellten Auswerteeinrichtung die Dicke d des Glasbands 2 ermittelt sowie eine Neigungs-, Keilwinkel- und Krümmungskorrektur durchgeführt werden.

- 5 Durch die drei einfallenden Lichtstrahlen $L1$, $L2$ und $L3$ wird eine gemeinsame Strahlebene 14 aufgespannt, in der auch die Probennormale 9 liegt. Daher liegen auch die reflektierten Lichtstrahlen $L1'$, $L1''$, $L2'$, $L2''$ und $L3'$ in der Strahlebene 14. Auch wenn diese Anordnung bevorzugt ist, können bei einem erfindungsgemäßen Dickensensor 1 auch die Strahlebenen der einfallenden und der
10 reflektierten Laserstrahlen auseinander fallen. In diesem Fall liegt auch die Probennormale nicht in einer der Strahlebenen.

- Der zuvor beschriebene Dickensensor 1 kann insbesondere verwendet werden, um die Dicke d der Probe 2, insbesondere eines Glasbands oder einer Glas-
15 scheibe, unmittelbar bei der Produktion zu messen. Dabei wird dann das Glasband 2 oder die Glasscheibe an dem Dickensensor vorbeibewegt und die Dicke d der Probe 2 kontinuierlich oder in vorgegebenen zeitlichen Abständen gemessen. Die Bewegungsrichtung 15 des Glasbands 2 liegt dann vorzugsweise auch in der gemeinsamen Strahlebene 14.

20

Das erfindungsgemäße Verfahren zur Ermittlung der Dicke d wird nachfolgend erläutert. Das Verfahren wird vorzugsweise mit dem Dickensensor 1 durchgeführt, der insbesondere senkrecht zum Glasband 2 angeordnet ist.

- 25 Zur Ermittlung der Dicke d des Glasbands 2 wird zunächst aus dem Abstand d' der von dem ersten Laserstrahl $L1$ an der vorderen und der hinteren Oberfläche 8, 13 des Glasbands 2 reflektierten Laserstrahlen $L1'$, $L1''$ die Dicke d des Glasbands 2 errechnet. Unter der Voraussetzung, dass das Glas bei parallelen vorderen und hinteren Oberflächen 8, 13 vollkommen eben ist und der Einfallswinkel

– 13 –

winkel α_1 genau bekannt ist, kann die Dicke d mit einem einfachen Verfahren ermittelt werden, das anhand von Fig. 2 nachfolgend erläutert wird.

Der in der Darstellung gemäß Fig. 2 von links mit einem Einfallswinkel α_1 einfallende Laserstrahl L_1 wird an der vorderen Oberfläche 8 des Glasbands 2 teilweise reflektiert und fällt mit gleichem Ausfallwinkel α_1 als reflektierter Laserstrahl L_1' aus. Ein anderer Teil des Laserstrahls L_1 wird in das Glasband 2 hinein gebrochen, an der hinteren Oberfläche 13 des Glasbands 2 reflektiert und fällt unter dem gleichen Ausfallwinkel α_1 parallel versetzt zu dem an der vorderen Oberfläche 8 reflektierten Laserstrahl L_1' als reflektierter Strahl L_1'' aus.

Der senkrechte Abstand d' zwischen den beiden reflektierten Strahlen L_1' , L_1'' wird unter Verwendung des bekannten Ein- und Ausfallwinkels α (α_1 für L_1) und der Anordnung des Detektors 12 in Bezug auf das Glasband 2 aus den Positionsdaten der Strahlen L_1' und L_1'' auf dem Detektor 12 ermittelt.

Dann ergibt sich die Dicke d des Glasbands 2 aus der Beziehung

$$d = d' \cdot \frac{\sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha}}{\sin 2\alpha},$$

wobei d' der senkrechte Abstand zwischen den reflektierten Strahlen L_1' , L_1'' , n der Brechungsindex und α gleich dem Einfallswinkel α_1 ist. Der Abstand d' ergibt sich aus dem gemessenen Abstand M der Strahlen L_1' und L_1'' auf dem Detektor 12 aus der Beziehung $d' = M \cdot \sin \alpha$.

In entsprechender Weise kann die Dicke des Glasbands 2 für den von rechts unter dem Einfallswinkel α_2 einfallenden Laserstrahl L_2 ermittelt werden. Dar-

aus resultieren zwei erste Dickenwerte d_1 und d_2 , die im Idealfall übereinstimmen.

In der Praxis sind jedoch die zuvor genannten Voraussetzungen eines bekannten unveränderlichen Einfallswinkels α und einer ebenen, parallelen Probenoberfläche nicht gegeben. Ferner gibt es quer zur Zieh- bzw. Bewegungsrichtung 15 des Glasbands 2 optische Störungen. Weil die optischen Störungen in Ziehrichtung 15 in der Regel wesentlich kleiner sind, sollen die drei Strahlen L_1 , L_1' und L_1'' in einer gemeinsamen Strahlebene 14 mit der Ziehrichtung 15 des Glasbands 2 liegen. Durch diese geometrische Anordnung kann der Einfluss dieser Störung für die praktische Anwendung eliminiert werden.

Das Glasband 2 kann sich bspw. auf einem Rollengang auch neigen, so dass der Einfallswinkel $\alpha = \alpha_1, \alpha_2$ verschiedene Werte annehmen kann. Zur Korrektur verwendet man den zweiten einfallenden Laserstrahl L_2 , der nicht von links, sondern von rechts einfällt und in derselben Strahlebene 14 liegt. Gleichzeitig kann mit diesem System auch ein eventuell vorhandener Keilwinkel des Glasbands 2 bestimmt und korrigiert werden, wobei die Verfahrensschritte nachfolgend anhand von Fig. 3 und 4 erläutert werden.

Wenn der einfallende Strahl L_1 nicht an einem senkrecht zum Dickensensor 1 ausgerichteten Glasband 2, bei dem die Probennormale 9 mit der Symmetrieachse des Dickensensors übereinstimmt, sondern an einer um einen Neigungswinkel σ geneigten Glasband 2 reflektiert wird, ist der Ausfallwinkel in der Strahlebene 14 nicht gleich dem gedachten Einfallswinkel $\alpha = \alpha_1$, sondern beträgt $\alpha = \alpha_1 + \sigma$.

Für die Neigungskorrektur wird nicht nur der von links einfallende Strahl L_1 , sondern auch der von rechts einfallende Strahl L_2 verwendet, der der Übersichtlichkeit halber in Fig. 3 nicht eingezeichnet ist. Statt dessen ist zum Vergleich

ohne Bezugszeichen ein an einem waagrechten Glasband 2 unter dem Ausfallwinkel α_1 auslaufender Lichtstrahl dargestellt, der dem Strahl L1' aus Fig. 2 entspricht.

- 5 Der Einfallswinkel α für den zweiten Strahl L2 beträgt dann $\alpha = \alpha_2 - \sigma$. Dies führt dazu, dass die von dem ersten und dem zweiten Strahl L1 und L2 reflektierten Strahlen L1', L1'' und L2', L2'' nicht mehr im selben Abstand vom Glasband 2 auf den Detektor 11, 12 treffen, wie dies ansonsten aufgrund des symmetrischen Aufbaus des Dickensensors 1 der Fall wäre. Wenn also der Abstand b_1 , mit dem der an der vorderen Oberfläche 8 reflektierte Strahl L1' auf den Detektor 12
- 10 trifft nicht gleich dem Abstand b_2 ist, mit dem an der vorderen Oberfläche reflektierte Strahl L2' auf den Detektor 11 trifft, muss eine Keilwinkelkorrektur durchgeführt werden. Diese wird nachfolgend beschrieben:
- 15 Zur Ermittlung des Neigungswinkels σ wird der Abstand b_1 des an der vorderen Oberfläche 8 reflektierten Strahls L1' von der Oberfläche 8 im Detektor 12 bestimmt, wobei der Abstand b_1 in Richtung der Probennormale 9 der nicht geneigten Probe 2 ermittelt wird.
- 20 Bei Kenntnis des Abstands a des Detektors 12 vom Auftreffpunkt des ersten Strahls L1 in Richtung der Oberfläche 8 des Glasbands 2, d.h. senkrecht zur Probennormale 9, gilt für den von links einfallenden Strahl L1:

$$\operatorname{tg}(\alpha + 2\sigma) = \frac{a}{b_1}.$$

25

Für den von rechts einfallenden, in Fig. 3 nicht dargestellten von rechts einfallenden Strahl L2 gilt entsprechend:

– 16 –

$$\operatorname{tg}(\alpha - 2\sigma) = \frac{a}{b_2}.$$

Die Differenz $b_1 - b_2$ kann aus den gemessenen Positionen bspw. der an der vorderen Oberfläche 8 reflektierten Strahlen $L1'$ und $L2'$ bestimmt werden. Es ist
5 günstig, die Differenz für die Berechnung zu wählen, da sich ein konstanter Betrag, um den sich das Glasband insgesamt angehoben hätte, heraushebt. Unter der Voraussetzung $\alpha = \alpha_1 = \alpha_2$ lässt sich der Neigungswinkel σ ausrechnen. Um genau diesen Winkel vergrößert bzw. verkleinert sich der eingestellte Einfallswinkel $\alpha = \alpha_1 = \alpha_2$ für den von links bzw. von rechts einfallenden Strahl
10 $L1$ bzw. $L2$, so dass der in Gleichung zur Bestimmung der Dicke d einzusetzende Einfallswinkel entsprechend korrigiert werden muss, um die Dicke d des Glasbands 2 richtig zu bestimmen.

Das Glasband 2 selbst kann ferner einen δ Keilwinkel aufweisen, wie in Fig. 4
15 dargestellt. Wenn die Abstände $M1$ und $M2$ zwischen den an der vorderen und der hinteren Oberfläche 8, 13 reflektierten Laserstrahlen $L1'$, $L1''$ bzw. $L2'$, $L2''$ nicht gleich sind, ist das Glasband 2 mit einem Keil versehen. Dies kann aus den Positionen der reflektierten Strahlen $L1'$, $L1''$ und $L2'$, $L2''$ auf dem Detektor
ermittelt werden.

Bei Vorliegen eines Keilwinkels δ lassen sich entsprechend Fig. 4 für die von links und rechts einfallenden Strahlen $L1$ und $L2$ jeweils Dickenwerte $d1$ und $d2$ bestimmen, wobei sich die Dicke d der Probe 2 dann aus deren Mittelwert ergibt. Es ist auch möglich, die Abstände $M1$ und $M2$ zwischen den reflektierten
25 Strahlen $L1'$ und $L1''$ bzw. $L2'$ und $L2''$ zu mitteln und daraus die Probendicke zu ermitteln.

Das Glasband 2 kann zusätzlich auch noch gekrümmt sein. Um dies festzustellen, wird der dritte Laserstrahl $L3$ parallel zu einem der ersten beiden einfallen-

den Strahlen, im dargestellten Fall dem Laserstrahl L2, in einem durch die Konstruktion des Dickensensors 1 bekannten Abstand s eingestrahlt. In dem dargestellten Beispiel gemäß Fig. 5 ist dabei die Strahlrichtung der Strahlen L2, L3 im Vergleich zu Fig. 1 umgekehrt. Dies hat jedoch für das Funktionsprinzip keine
5 Bedeutung. Die Reflexion der Strahlen L2, L3 an der vorderen Oberfläche kann zur Bestimmung des Krümmungsradius R der Probe 2 benutzt werden, wie nachfolgend anhand von Fig. 5 erläutert wird.

Die an der vorderen Oberfläche 8 der gekrümmten Probe 2 reflektierten Strahlen L2' und L3' fallen mit einem Abstand S' auf den Detektor 11. Wenn bei
10 einem Einfallswinkel α der einfallenden Strahlen L2 und L3 der Abstand S' nicht durch die Beziehung $S' = s / \cos \alpha$ gegeben ist, liegt eine Krümmung der Unterseite des Glasbandes 2 vor. Aus den Positionen der reflektierten Strahlen L2' und L3' kann der Krümmungsradius R bestimmt werden, der dann entsprechend
15 Fig. 6 in die Berechnung der Dicke d der Probe 2 mit eingeht.

Die Messgrößen werden jeweils für die beiden einfallenden Strahlen L1 und L2 bestimmt. Daraus ergeben sich dann zwei Dickenwerte d_1 und d_2 , aus denen der Mittelwert gebildet wird. Insbesondere sind die Einfallswinkel α_1 und α_2 und
20 damit auch die Winkel β_1 und β_2 für die beiden einfallenden Strahlen verschieden. Sie ergeben sich bei der Neigungskorrektur für das Glasband 2.

Schließlich kann noch eine Korrektur berücksichtigt werden, die notwendig wird, wenn die parallel einfallenden Strahlen L2 und L3 doch nicht ganz parallel sind.
25

Bei Anwendung des vorbeschriebenen Verfahrens, bei dem eine Neigungskorrektur, eine Keilwinkelkorrektur und ein Krümmungskorrektur nacheinander angewendet werden, kann die Glas- bzw. Materialdicke einer transparenten Probe mit einer hohen Genauigkeit von 0,1 % ermittelt werden. Dazu wird vorzugsweise die erfindungsgemäße Vorrichtung verwendet.
30

Bezugszeichenliste:

	1	Dickensensor
	2	Probe, Glasband
5	3, 4	Strahlteiler
	5, 6	Spiegel
	7	Öffnung
	8	vordere Oberfläche
	9	Probennormale
10	10	Einfallsbereich
	11, 12	Detektor
	13	hintere Oberfläche
	14	Strahlebene
	15	Bewegungsrichtung
15		
	L	Lichtstrahl, Laserstrahl
	L1, L2, L3	einfallende Laserstrahlen
	L1', L2', L3'	an der vorderen Oberfläche reflektierte Laserstrahlen
	L1'', L2''	an der hinteren Oberfläche reflektierte Laserstrahlen
20	a, A	Abstand von dem Einfallspunkt eines Lichtstrahls auf dem Glasband bis zu dem Detektor parallel zum Glasband
	b, B	Abstand der Position eines Laserstrahls auf dem Detektor von dem Glasband senkrecht zum Glasband
	d	Dicke des Glasbands
25	d'	senkrechter Abstand zwischen an der vorderen und der hinteren Oberfläche reflektierten Laserstrahlen
	s	Abstand parallel einfallender Laserstrahlen
	M, S'	Abstand reflektierter Laserstrahlen auf dem Detektor
	R	Krümmungsradius

– 19 –

α	Einfallswinkel
σ	Neigungswinkel
δ	Keilwinkel

Patentansprüche:

1. Vorrichtung zur Messung der Dicke einer transparenten Probe (2), insbesondere eines Glasbands oder einer Glasscheibe,

5

mit einem unter einem ersten Einfallswinkel (α_1) schräg auf die vordere Oberfläche (8) der Probe (2) einfallenden ersten Lichtstrahl (L1), insbesondere einem ersten Laserstrahl,

10

mit einem unter einem zweiten Einfallswinkel (α_2) schräg auf die vordere Oberfläche (8) der Probe (2) einfallenden zweiten Lichtstrahl (L2), insbesondere einem zweiten Laserstrahl,

15

wobei der erste Einfallswinkel (α_1) und der zweite Einfallswinkel (α_2) verschieden sind,

20

und mit mindestens einem Detektor (11, 12) zum Erfassen der von der Probe (2) reflektierten Lichtstrahlen (L1', L1'', L2', L2'') der ersten und zweiten einfallenden Lichtstrahlen (L1, L2) und zum Feststellen deren Position, **dadurch gekennzeichnet**, dass

25

mindestens ein einfallender, zu dem ersten oder zweiten Lichtstrahl (L1, L2) im Wesentlichen paralleler Lichtstrahl (L3) auf die vordere Oberfläche (8) der Probe (2) gerichtet ist und dass

mindestens ein Detektor (11) zum Erfassen eines von der Probe (2) reflektierten Lichtstrahls (L3') des parallelen Lichtstrahls (L3) und zum Feststellen dessen Position vorgesehen ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass der dritte Lichtstrahl (L3) abschaltbar ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass die einfallenden Lichtstrahlen (L1, L2, L3) und/oder die reflektierten Lichtstrahlen (L1', L1'', L2', L2'', L3') in einer gemeinsamen Strahlebene (14) liegen.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Vorrichtung (1) und die transparente Probe (2) relativ zueinander bewegt sind.

5. Vorrichtung nach Anspruch 3 und 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass die relative Bewegungsrichtung (15) in der gemeinsamen Strahlebene (14) der einfallenden Lichtstrahlen (L1, L2, L3) und/oder der reflektierten Lichtstrahlen (L1', L1'', L2', L2'', L3') liegt.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass der erste Einfallswinkel (α_1) und der zweite Einfallswinkel (α_2) in der durch den ersten und den zweiten Lichtstrahl (L1, L2) aufgespannten Strahlebene (14) auf verschiedenen Seiten bezogen auf die Probennormale (9) im Einfallsbereich (10) liegen.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass zwei Detektoren (11, 12) beabstandet voneinander vorzugsweise senkrecht zu der Oberfläche (8) der Probe (2) angeordnet sind.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Einfallsbereich (10) der einfallenden ersten, zweiten und dritten Lichtstrahlen (L1, L2, L3) auf die Probe (2) kleiner ist als der Abstand

zweier gegenüberliegender Detektoren zum Erfassen der reflektierten Lichtstrahlen (L1', L1'', L2', L2'', L3').

5 9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **gekennzeichnet durch** zwei Strahlteiler (3, 4) zur Erzeugung der drei Lichtstrahlen (L1, L2, L3) aus einem Lichtstrahl (L).

10 10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **gekennzeichnet durch** eine an den mindestens einen Detektor (11, 12) angeschlossene Auswerteeinrichtung zur Bestimmung der Dicke der Probe (2), wobei insbesondere eine Neigungskorrektur, eine Winkelkorrektur und/oder eine Krümmungskorrektur durchgeführt wird.

15 11. Verfahren zur Messung der Dicke einer transparenten Probe (2), insbesondere mit einer Vorrichtung (1) gemäß den Ansprüchen 1 bis 9,

20 bei dem ein erster Lichtstrahl (L1) unter einem ersten Einfallswinkel (α_1) schräg auf die vordere Oberfläche (8) der Probe (2) einfällt und die Positionen des an der vorderen Oberfläche (8) reflektierten Lichtstrahls (L1') und des an der hinteren Oberfläche (13) reflektierten Lichtstrahls (L1'') bestimmt werden,

25 bei dem ein zweiter Lichtstrahl (L2) unter einem zweiten, von dem ersten Einfallswinkel (α_1) verschiedenen Einfallswinkel (α_2) schräg auf die vordere Oberfläche (8) der Probe (2) einfällt und die Positionen des an der vorderen Oberfläche (8) reflektierten Lichtstrahls (L2') und des an der hinteren Oberfläche (13) reflektierten Lichtstrahls (L2'') bestimmt werden,

wobei aus dem Abstand der an der vorderen Oberfläche (8) und der hinteren Oberfläche (13) reflektierten Lichtstrahlen (L1', L1'', L2', L2'') des ersten Licht-

strahls (L1) und/oder des zweiten Lichtstrahls (L2) die Dicke der transparenten Probe (2) ermittelt wird,

5 wobei durch Vergleich der Positionen zumindest eines Teils der reflektierten Lichtstrahlen (L1', L1'', L2', L2'') eine Neigungs- und/oder Keilwinkelkorrektur durchgeführt wird, **dadurch gekennzeichnet**, dass

10 mindestens ein dritter Lichtstrahl (L3) in einem bekannten Abstand (s) im Wesentlichen parallel zu dem ersten oder zweiten Lichtstrahl (L2) schräg auf die vordere Oberfläche (8) einfällt und durch Bestimmung der Positionen der jeweils an der vorderen Oberfläche (8) bzw. an der hinteren Oberfläche (13) reflektierten Lichtstrahlen (L2', L3') dieser parallelen Lichtstrahlen (L2, L3) eine Krümmungskorrektur durchgeführt wird.

15 12. Verfahren nach Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet**, dass der erste Lichtstrahl (L1) und der zweite Lichtstrahl (L2) in der durch sie aufgespannten Strahlebene (14) bezogen auf die Probennormale (9) im Einfallsbereich (10) von unterschiedlichen Seiten auf die vordere Oberfläche (8) der Probe (2) einfallen.

20 13. Verfahren nach Anspruch 12, **dadurch gekennzeichnet**, dass der erste und der zweite Einfallswinkel (α_1 , α_2) betragsmäßig gleich sind, vorzugsweise 45° betragen.

25 14. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13, **dadurch gekennzeichnet**, dass zur Neigungs- und/oder Keilwinkelkorrektur aus der Position der vorzugsweise an der vorderen Oberfläche (8) reflektierten Lichtstrahlen (L1', L2') jeweils der Abstand zu der Probe (2) ermittelt wird, wobei bei einander nicht entsprechendem Abstand eine Keilwinkel- oder eine Neigungskorrektur vorgenommen wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14, **dadurch gekennzeichnet**, dass aus einem nicht entsprechenden Abstand der reflektierten Lichtstrahlen ein Keil- bzw. Neigungswinkel (δ , σ) ermittelt wird.

5 16. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 15, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Abstand zwischen den reflektierten Lichtstrahlen ($L3'$, $L2'$) des dritten Lichtstrahls ($L3$) und des dazu im Wesentlichen parallelen ersten oder zweiten Lichtstrahls ($L2$) bestimmt und ggf. eine Krümmungskorrektur durchgeführt wird.

10

17. Verfahren nach Anspruch 16, **dadurch gekennzeichnet**, dass aus dem Abstand zwischen den reflektierten Lichtstrahlen ($L3'$, $L2'$) des dritten Lichtstrahls ($L3$) und des dazu im Wesentlichen parallelen ersten oder zweiten Lichtstrahls ($L2$) der Krümmungsradius (R) und/oder -winkel ermittelt wird.

15

18. Verfahren nach Anspruch 17, **dadurch gekennzeichnet**, dass aus dem Krümmungsradius (R) die Brechkraft bestimmt wird.

Fig.2




Fig.3




Fig.4






Fig.5



Fi 9.6



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP2004/014560

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 G01B11/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 G01B G01M G01N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DE 41 43 186 A1 (VMA GESELLSCHAFT FUER VISUELLE MESSTECHNIK UND AUTOMATISIERUNG MBH, 0-) 1 July 1993 (1993-07-01) cited in the application column 2, lines 6-27; figure 1 -----	1-18
A	US 5 636 027 A (SPENGLER ET AL) 3 June 1997 (1997-06-03) column 3, line 36 - column 5, line 33; figure 1 -----	1-18
A	EP 0 485 043 A (FLACHGLAS AKTIENGESELLSCHAFT) 13 May 1992 (1992-05-13) page 4, line 43 - page 5, line 42; figures 1-3 ----- -/--	1-18

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

° Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

30 March 2005

Date of mailing of the international search report

06/04/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Kunz, L

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2004/014560

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 6 285 451 B1 (HERRON JOHN M) 4 September 2001 (2001-09-04) column 3, line 8 - column 4, line 67; figure 4 -----	1-18
A	US 5 251 010 A (MALTBY, JR. ET AL) 5 October 1993 (1993-10-05) column 4, line 33 - column 5, line 17; figures 1,2 -----	1-18

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2004/014560

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 4143186	A1	01-07-1993	NONE	
US 5636027	A	03-06-1997	DE 4434822 C1 CN 1132348 A ,C DE 59507774 D1 EP 0704670 A2 JP 8114421 A	11-01-1996 02-10-1996 16-03-2000 03-04-1996 07-05-1996
EP 0485043	A	13-05-1992	DE 4035168 A1 AR 246351 A1 AT 115288 T AU 640058 B2 AU 8698091 A BR 9104819 A DE 59103804 D1 DK 485043 T3 EP 0485043 A2 ES 2067142 T3 FI 915218 A GR 3015315 T3 JP 2064081 C JP 5209840 A JP 7076752 B MX 9101932 A1 PL 292250 A1 RU 2072510 C1 US 5210592 A ZA 9108798 A	07-05-1992 29-07-1994 15-12-1994 12-08-1993 14-05-1992 23-06-1992 19-01-1995 01-05-1995 13-05-1992 16-03-1995 07-05-1992 30-06-1995 24-06-1996 20-08-1993 16-08-1995 08-07-1992 24-08-1992 27-01-1997 11-05-1993 26-08-1992
US 6285451	B1	04-09-2001	NONE	
US 5251010	A	05-10-1993	NONE	

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 G01B11/06

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G01B G01M G01N

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 41 43 186 A1 (VMA GESELLSCHAFT FUER VISUELLE MESSTECHNIK UND AUTOMATISIERUNG MBH, 0-) 1. Juli 1993 (1993-07-01) in der Anmeldung erwähnt Spalte 2, Zeilen 6-27; Abbildung 1	1-18
A	US 5 636 027 A (SPENGLER ET AL) 3. Juni 1997 (1997-06-03) Spalte 3, Zeile 36 - Spalte 5, Zeile 33; Abbildung 1	1-18
A	EP 0 485 043 A (FLACHGLAS AKTIENGESELLSCHAFT) 13. Mai 1992 (1992-05-13) Seite 4, Zeile 43 - Seite 5, Zeile 42; Abbildungen 1-3	1-18
	----- -/--	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

30. März 2005

Absenddatum des Internationalen Recherchenberichts

06/04/2005

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Kunz, L

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 6 285 451 B1 (HERRON JOHN M) 4. September 2001 (2001-09-04) Spalte 3, Zeile 8 - Spalte 4, Zeile 67; Abbildung 4 -----	1-18
A	US 5 251 010 A (MALTBY, JR. ET AL) 5. Oktober 1993 (1993-10-05) Spalte 4, Zeile 33 - Spalte 5, Zeile 17; Abbildungen 1,2 -----	1-18

INTERNATIONALER RESEARCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/014560

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 4143186	A1	01-07-1993	KEINE
US 5636027	A	03-06-1997	DE 4434822 C1 11-01-1996 CN 1132348 A ,C 02-10-1996 DE 59507774 D1 16-03-2000 EP 0704670 A2 03-04-1996 JP 8114421 A 07-05-1996
EP 0485043	A	13-05-1992	DE 4035168 A1 07-05-1992 AR 246351 A1 29-07-1994 AT 115288 T 15-12-1994 AU 640058 B2 12-08-1993 AU 8698091 A 14-05-1992 BR 9104819 A 23-06-1992 DE 59103804 D1 19-01-1995 DK 485043 T3 01-05-1995 EP 0485043 A2 13-05-1992 ES 2067142 T3 16-03-1995 FI 915218 A 07-05-1992 GR 3015315 T3 30-06-1995 JP 2064081 C 24-06-1996 JP 5209840 A 20-08-1993 JP 7076752 B 16-08-1995 MX 9101932 A1 08-07-1992 PL 292250 A1 24-08-1992 RU 2072510 C1 27-01-1997 US 5210592 A 11-05-1993 ZA 9108798 A 26-08-1992
US 6285451	B1	04-09-2001	KEINE
US 5251010	A	05-10-1993	KEINE